

Durilux Rapido

CODICE ARTICOLO 152M1020

Smalto brillante a rapida essiccazione

Caratteristiche

E' uno smalto brillante alchidico a rapida essiccazione per applicazioni in ambiente esterno ed interno. Ottimo per verniciare e proteggere supporti in ferro preventivamente preparati.

E' finissimo, elastico, coprente, di rapida essiccazione, non sfoglia.

E' formulato con resine alchidiche corto olio e pigmenti stabili alla luce.

Lo strato di smalto sul supporto crea una efficace barriera protettiva contro gli agenti atmosferici.

Si diluisce con diluente sintetico o nitro.

Applicazione con pennello e spruzzo.

Impiego

Verniciature industriali, macchinari, macchine agricole, radiatori, ponteggi e manufatti in ferro in genere nuovi o già verniciati opportunamente preparate con fondo antiruggine durinox rapido.

Superfici zincate o leghe leggere opportunamente preparate con fondi ancoranti specifici.

Norme d'uso

Preparazione del supporto ed Applicazione:

- **Superfici in metallo ferroso mai verniciato:** asportare l'eventuale presenza di calamina ed ogni traccia di ruggine, sgrassare il supporto con diluente quindi applicare 2 mani di Durinox rapida. Dopo 24 ore applicare 2 mani di smalto Durilux rapida a distanza di 12 ore l'una dall'altra.
- **Superfici in metallo ferroso già verniciato:** asportare gli strati di vecchie pitture che tendono a sfogliare e la ruggine affiorante, carteggiare e lavare il supporto con diluente quindi applicare 2 mani di Durinox rapida. Dopo 24 ore applicare 2 mani di smalto Durilux Rapido a distanza di 12 ore l'una dall'altra.
- Si raccomanda di non applicare a temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C con umidità relativa non superiore a 75%.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.

Voce di Capitolato

Protezione e decorazione di manufatti in ferro con smalto sintetico a rapida essiccazione Durilux rapido del Colorificio Duriplastic s.r.l. applicato con rullo, pennello o spruzzo, previa adeguata preparazione del supporto.

Dati Tecnici

Colore Bianco + Tinte di Cartella
Confezioni di Fornitura 14 - 2,5 - 0,750 litri

Aspetto	Cremoso
Finitura	Brillante
Legante	Resine Alchidiche corto olio
Viscosità	130" TF4
Brillantezza	UNI EN ISO 2813:>85, angolo di lettura di 60°
Peso Specifico	1,250 per il bianco, oscillazioni per i colorati
Essiccazione a 20°C	Secco al tatto dopo 10 ' Secco in Profondità dopo 12 ore Riverniciabile dopo 5-6 ore
Resa Orientativa	8-10 mq/litro
Solvente	Ragia Sintetica/Nitro
Diluizione	10 % per applicazione a pennello 15% per applicazioni a spruzzo
Punto di infiammabilità	>40°C
Pulizia degli Attrezzi	Con Diluente Sintetico e/o Nitro

Istruzioni di sicurezza

- Facilmente Infiammabile
- Nocivo per Inalazione, ingestione e contatto con la pelle
- Evitare il contatto con gli occhi
- Non respirare i vapori
- Conservare lontano da fiamme e scintille
- Non bere e non fumare durante l'applicazione
- Nelle applicazioni a spruzzo, provvedere ad una adeguata ventilazione dell'ambiente
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Non gettare i residui nelle fognature
- Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/457CE e successive nmodifiche ed adeguamenti
- Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.
- Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza

Classificazione V.O.C.

Valore Limite UE (Dir.2004/42/EC)
 CAT.A/d: Vernici e impregnanti per finiture da interni/esterni per legno, metallo e plastica (Base solvente) 500 g/l (2010)
 Durilux rapido contiene meno di 500 g/litro di VOC

Stoccaggio

Max 3 anni se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità originale

Industria Colori
duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)
 Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com