



FARBE WASH 500 SCHEDA TECNICA N 008

Idropittura Acrilica Lavabile

Idropittura murale lavabile di ottima copertura, buon punto di bianco ed elevata opacità, a base di copolimeri acrilici modificati in dispersione acquosa e cariche selezionate, indicata, per il raffinato effetto estetico liscio e vellutato, come finitura bianca o in tinte pastello per la decorazione di interni di pregio. Conferisce al supporto buona resistenza al lavaggio e un adeguato potere di traspirazione.

Applicabile su tutti i supporti comunemente utilizzati, quali intonaci minerali, intonaci civili, rasature a base gesso, supporti in cartongesso, pannellature e vecchie pitture non sfarinanti purchè opportunamente preparate con fondi specifici. Resistente all'abrasione ad umido. Per ambienti e supporti interni. Di rapida essiccazione e smacchiabile.

Rispetta l'ambiente e la salute degli operatori.

CONSIGLI PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE

Pulire accuratamente il supporto con appropriati mezzi per rimuovere ogni traccia di sporco e polvere.

In presenza di nuovi rappezzi d'intonaco occorre attendere che gli stessi siano perfettamente stagionati e che siano giunti al termine della maturazione del legante. In presenza di pH alto, si consiglia di neutralizzare il più possibile l'intonaco con una o più mani di fondo consolidante e uniformante **ST-GRUND-INT**.

In presenza di intonaci friabili si consiglia di applicare due mani di impregnante consolidante e uniformante **STARFIX**.

In presenza di intonaci parzialmente degradati o precedenti pitture sfoglianti, si consiglia di asportare meccanicamente le parti non aderenti al supporto, applicare una mano di fondo consolidante e uniformante **ST-GRUND-INT**, quindi stuccare e/o rasare con **STUCCOINTERNI** e attendere che tutto sia perfettamente asciutto prima di procedere alla pitturazione.

In presenza di muffe o spore fungine è opportuno prima bonificare il supporto infestato con soluzione **BIOATTIVA** lasciata agire per 12-24; quindi pulire il supporto con soluzione di acqua e ipoclorito di sodio.

Preparazione

Rimescolare il prodotto prima dell'uso.

Applicazione

Diluire con acqua pulita **FARBE WASH-500** al 30% in volume ed applicare con rullo o pennello una prima mano.

Attendere 10 -12 ore ed applicare la seconda mano avendo cura di incrociare la pennellata rispetto alla prima.

AVVERTENZE

Non applicare su muri umidi, alcalini, in giornate ventose e in condizioni di temperature troppo basse (< a 5°C) o troppo alte (>30°) e con una umidità relativa dell'ambiente compresa tra 50 e 80%

- ELEGANTE FINITURA OPACA
- RESISTENTE ALL'ABRASIONE ED AL LAVAGGIO AD UMIDO
- BUONA TRASPIRAZIONE DEL SUPPORTO
- INODORE e APPLICABILE IN AMBIENTI POCO AREATI
- RAPIDA ESSICCAZIONE e SMACCHIABILE

DESTINAZIONE D'USO:

- Intonaci cementizi - Intonaci a base di calce aerea ed idraulica
- Intonaci di malta bastarda
- Intonaci a base gesso
- Elementi prefabbricati in cemento
- Pannelli in cartongesso - legno - multistrato etc.
- Vecchie pitture (purchè coese, aderenti al supporto e ben conservate)

ATTENZIONE

Non utilizzare in presenza di umidità di risalita ed efflorescenze saline

DATI TECNICI

Aspetto	Pasta cremosa
Colore di vendita	Base Bianca
Peso specifico	1,65 kg/lt
pH	8-9
Viscosità	18.000 +/- 5% Cps Brookfield (G6;100 rpm a 20°C)
Natura chimica del legante	Copolimeri acrilici
Confezioni di vendita	12,5 – 5 litri
Stoccaggio	24 mesi al riparo dal gelo e da fonti di calore
Temperatura limite di applicazione	da+5°C a +30°C
Umidità del supporto	< 6°C
Tempo di attesa tra 1° e 2° mano	>12 h
Resa media su fondo liscio	7-8 mq/lt
Diluizione	Acqua 30%

PERFORMANCE

Resistente alla spazzolatura ad umido	UNI-EN-ISO 11998:2006
Permeabile al vapore	UNI-EN-ISO 7783-2:2001
Resistente agli alcali	UNI 10795
Aspetto del film secco	Opaco UNI EN ISO 2813:2002
Potere coprente	Ottimo: copre uniformemente anche su colori vivaci Secco al tatto= 30'
Essiccazione a 20°C	Secco in profondità=12 h Riverniciabile dopo 4 h
Classificazione V.O.C.	CAT. A/a Pitture opache per muri e soffitti interni Valore limite U.E.= 30gr/lt FARBE WASH 500 contiene max 29gr/lt di V.O.C.
Gamma color	Tinteggiabile con DURIMIX in centinaia di tonalità.

INDICAZIONI D'USO

Le tinte di mazzetta sono da considerarsi puramente indicative; si consiglia pertanto di eseguire sempre la prova colore.

Nel caso di utilizzo di diversi lotti di prodotto colorato con tintometro si consiglia di rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare differenze di tonalità.

In presenza di superfici con stuccature e/o rasature in gesso si consiglia di uniformare il supporto con ST-GRUND-INT o STARFIX.

La pulizia degli attrezzi va effettuata con acqua calda.

VOCE CAPITOLATO

*Verniciatura di muri e soffitti interni su intonaci a base calce, gesso o cemento, nuovi e ben stagionati o già pitturati purchè in buono stato (non sfarinanti e ben aderenti al supporto) mediante applicazione di una pittura liscia, coprente, opaca e smacchiabile con acqua e detersivo a base di resine acriliche in dispersione acquosa (**FARBE WASH-500 di STARKE**)*

*L'applicazione dovrà avvenire in almeno due strati con pennello, rullo o spruzzo (Resa media 7-8 mq/lt) previa applicazione del relativo fondo uniformante coprente per interni (tipo **ST-GRUND INT** o **STARFIX**).*

AVVERTENZE:

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio supportate da esperienze pratiche ed applicative. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la sola qualità originale e non vincolano in nessun modo la nostra società.



La linea Starke è prodotta da CCIAA n. 125721 ed è coperta da RC PRODOTTO