

Scheda Tecnica

<h1>MURANO</h1>																			
FINITURA MURANO + GLITTER SILVER/ORO/MULTICOLOR																			
Descrizione	Elegante finitura capace di ricreare uno straordinario effetto Polvere di stelle. Caratterizzata da particolari effetti di luce, dovuti allo sfavillio luccicante dei glitter al variare della fonte luminosa. Ideale per soluzioni d'arredo fantasiose in ambienti interni unici e sofisticati, per l'arredo di sale, locali, e per chi ama vivere in spazi contemporanei fantasiosi e ricchi di fascino. Finitura decorativa versatile che si adatta con eleganza ad ogni tipo di ambiente. Garantisce luminosità, fascino, fantasia. Solo per chi vuole uno stile inconfondibile. Formulata con speciali resine ad acqua, ecologica e facile da applicare.																		
Usi	Impiego universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibrocemento etc., su cartongesso e su superfici in legno.																		
Preparazione del supporto	<p>Superfici nuove Accertarsi che il supporto sia asciutto e che abbia almeno 30 gg. di stagionatura; pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Solerosso diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore.</p> <p>Superfici già verniciate Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti e le eventuali efflorescenze saline; in presenza di muffe bonificare con Bioattiva-Soluzione. Stuccare eventuali crepe ed irregolarità del muro con Stucco; rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Solerosso diluito max al 300% e lasciare asciugare per almeno 12 ore.</p>																		
Applicazione	<p>Fondo: Dopo aver carteggiato, pulito dalla polvere in eccesso e livellato da ogni imperfezione il supporto, applicare, con rullo o pennello, una mano di BASE R di colore bianco. Lasciare asciugare per almeno 8 ore.</p> <p>Finitura: Mettere in tinta la finitura MURANO con sistema tintometrico ItalyaMix. Aggiungere il toner Glitter Silver, Gold o Multicolor. Applicare, con pennello spalter Italya, una sola mano in modo non uniforme al fine di ottenere l'effetto desiderato. Lasciare asciugare per 5-10 minuti. Lasciare delicatamente la superficie con spatola in plastica.</p>																		
Dati Tecnici	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Colori</td> <td>Bianco + Tinte cartella</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Aspetto</td> <td>Cremoso</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Confezione</td> <td>MURANO: 1.25-2.5 – 5 kg GLITTER Silver: 50gr. GLITTER Oro: 50gr. Glitter Multicolor: 50gr.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Legante</td> <td>Resine Sintetiche in emulsione</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Finitura</td> <td>Opaca (0.5-2 – 85°)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">pH</td> <td>8-9</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Peso Specifico</td> <td>1.77-1.85 kg/lit a 20°C</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Essiccazione a 20°C</td> <td>Secco al tatto dopo 20' Secco in profondità dopo 12 ore Riverniciabile dopo 8-10 ore</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Resa</td> <td>MURANO: 400-500 gr/mq a spatola GLITTER Silver: 400-500 gr/mq a spatola GLITTER Oro: 400-500 gr/mq a spatola</td> </tr> </table>	Colori	Bianco + Tinte cartella	Aspetto	Cremoso	Confezione	MURANO: 1.25-2.5 – 5 kg GLITTER Silver: 50gr. GLITTER Oro: 50gr. Glitter Multicolor: 50gr.	Legante	Resine Sintetiche in emulsione	Finitura	Opaca (0.5-2 – 85°)	pH	8-9	Peso Specifico	1.77-1.85 kg/lit a 20°C	Essiccazione a 20°C	Secco al tatto dopo 20' Secco in profondità dopo 12 ore Riverniciabile dopo 8-10 ore	Resa	MURANO: 400-500 gr/mq a spatola GLITTER Silver: 400-500 gr/mq a spatola GLITTER Oro: 400-500 gr/mq a spatola
Colori	Bianco + Tinte cartella																		
Aspetto	Cremoso																		
Confezione	MURANO: 1.25-2.5 – 5 kg GLITTER Silver: 50gr. GLITTER Oro: 50gr. Glitter Multicolor: 50gr.																		
Legante	Resine Sintetiche in emulsione																		
Finitura	Opaca (0.5-2 – 85°)																		
pH	8-9																		
Peso Specifico	1.77-1.85 kg/lit a 20°C																		
Essiccazione a 20°C	Secco al tatto dopo 20' Secco in profondità dopo 12 ore Riverniciabile dopo 8-10 ore																		
Resa	MURANO: 400-500 gr/mq a spatola GLITTER Silver: 400-500 gr/mq a spatola GLITTER Oro: 400-500 gr/mq a spatola																		

	<p>Solvente Diluizione Pulizia degli Attrezzi</p>	<p>Glitter Multicolor: 400-500 gr/mq a spatola Acqua MURANO: Pronto all'uso Con acqua</p>
Classificazione V.O.C.	<p>CAT. A/i Pitture per effetti decorativi. Valore limite UE per questo prodotto: dal 2010=200 gr/litro MURANO: < 30 gr/litro di V.O.C. Paste coloranti: VOC FREE</p>	
Limitazioni	<p>Applicare il prodotto a temperature inferiori a 40°C e superiori a . Utilizzare il prodotto su superfici pulite e asciutte. In fase di utilizzo del prodotto indossare sempre adeguati dispositivi di sicurezza (maschera, occhiali e guanti). In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua pulita e rivolgersi al medico se l'irritazione persiste. Lavare con acqua calda. Conservare il prodotto a riparo da gelo e caldo eccessivo. Validità 12 mesi per prodotto correttamente conservato e non diluito.</p>	

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

Industria Colori
duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com
www.italyacolour.com