

Scheda Tecnica

RAVENNA																							
FINITURA RAVENNA ORO/RAME/BRONZO																							
Descrizione	<p>Finitura decorativa per ambienti interni di classe che riproduce l'effetto seta con luminosi riflessi dorati. Si distingue per la ricchezza e la preziosità delle materie prime impiegate e per l'elegante riverbero dorato. Il suo particolare effetto la rende ideale sia per ambienti interni classici che moderni, conferendo alla vostra casa unicità. Con la sua particolare finitura morbida e vellutata, coniuga il concetto di moda e di design con il glamour e la sensualità. Si distingue in particolare per il tono e la morbidezza dei colori e dei riflessi dorati. Garantisce luminosità, fascino, unicità di stile. Per chi vuole essere impeccabile. Formulata con speciali resine ad acqua, lavabile, ecologica e facile da applicare.</p>																						
Usi	<p>Impiego universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibrocemento etc., su cartongesso e su superfici in legno.</p>																						
Preparazione del supporto	<p>Superfici nuove Accertarsi che il supporto sia asciutto e che abbia almeno 30 gg. di stagionatura; pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Solerosso diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore.</p> <p>Superfici già verniciate Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti e le eventuali efflorescenze saline; in presenza di muffe bonificare con Bioattiva-Soluzione. Stuccare eventuali crepe ed irregolarità del muro con Stucco; rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Solerosso diluito max al 300% e lasciare asciugare per almeno 12 ore.</p>																						
Applicazione	<p>Fondo: Dopo aver carteggiato, pulito e livellato da ogni imperfezione il supporto, applicare, con rullo o pennello, una mano di BASE R di colore bianco. Lasciare asciugare almeno 8 ore.</p> <p>Finitura: Mettere in tinta la finitura RAVENNA con sistema tintometrico ItalyaMix. Applicare, con lo speciale frattazzo in plastica Italya, la prima mano in modo uniforme (tipo rasatura), evitando di lasciare crespature e rilievi. Lasciare asciugare per almeno 8 ore. Applicare la seconda mano in modo non uniforme, rasando con movimenti contrapposti ed alternati, al fine di ottenere una finitura ad effetto seta.</p>																						
Dati Tecnici	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Colori</td> <td>Bianco + Tinte cartella</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Aspetto</td> <td>Cremoso</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Confezione</td> <td>RAVENNA ORO/RAME/BRONZO: 1.25 – 5 kg</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Legante</td> <td>Resine Sintetiche in emulsione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Finitura</td> <td>Semi-opaca (5-10 @ 85°)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">pH</td> <td>8-9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Peso Specifico</td> <td>1.15-1.23 kg/lit a 20°C</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Essiccazione a 20°C</td> <td>Secco al tatto dopo 20' Secco in profondità dopo 12 ore Riverniciabile dopo 8-10 ore</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Resa</td> <td>RAVENNA ORO/RAME/BRONZO: 3-4 mq/kg</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Solvente</td> <td>Acqua</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Diluizione</td> <td>RAVENNA ORO/RAME/BRONZO: Pronto all'uso</td> </tr> </table>	Colori	Bianco + Tinte cartella	Aspetto	Cremoso	Confezione	RAVENNA ORO/RAME/BRONZO: 1.25 – 5 kg	Legante	Resine Sintetiche in emulsione	Finitura	Semi-opaca (5-10 @ 85°)	pH	8-9	Peso Specifico	1.15-1.23 kg/lit a 20°C	Essiccazione a 20°C	Secco al tatto dopo 20' Secco in profondità dopo 12 ore Riverniciabile dopo 8-10 ore	Resa	RAVENNA ORO/RAME/BRONZO: 3-4 mq/kg	Solvente	Acqua	Diluizione	RAVENNA ORO/RAME/BRONZO: Pronto all'uso
Colori	Bianco + Tinte cartella																						
Aspetto	Cremoso																						
Confezione	RAVENNA ORO/RAME/BRONZO: 1.25 – 5 kg																						
Legante	Resine Sintetiche in emulsione																						
Finitura	Semi-opaca (5-10 @ 85°)																						
pH	8-9																						
Peso Specifico	1.15-1.23 kg/lit a 20°C																						
Essiccazione a 20°C	Secco al tatto dopo 20' Secco in profondità dopo 12 ore Riverniciabile dopo 8-10 ore																						
Resa	RAVENNA ORO/RAME/BRONZO: 3-4 mq/kg																						
Solvente	Acqua																						
Diluizione	RAVENNA ORO/RAME/BRONZO: Pronto all'uso																						

	Pulizia degli Attrezzi Con acqua
Classificazione V.O.C.	CAT. A/i Pitture per effetti decorativi. Valore limite UE per questo prodotto: dal 2010=200 gr/litro RAVENNA ORO/RAME/BRONZO: < 30 gr/litro di V.O.C. Paste coloranti: VOC FREE
Limitazioni	Applicare il prodotto a temperature inferiori a 40°C e superiori a . Utilizzare il prodotto su superfici pulite e asciutte. In fase di utilizzo del prodotto indossare sempre adeguati dispositivi di sicurezza (maschera, occhiali e guanti). In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua pulita e rivolgersi al medico se l'irritazione persiste. Lavare con acqua calda. Conservare il prodotto a riparo da gelo e caldo eccessivo. Validità 12 mesi per prodotto correttamente conservato e non diluito.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

Industria Colori
duriplastic s.r.l.
73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com
www.italyacolour.com